

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 47 - 12

Pasūtītājs: SIA "4 Plus"

Pasūtītāja adrese: Merķeļa iela 20, Alūksne, LV- 4301

Testēšanas objekts: **kokskaidu (apses) briketes**

Testēšanas objekta raksturojums: kokskaidu briketes (apaļās) polietilēna maisā

Testēšanas objekta pieņemšanas datums: 14.09.12.

Testēšanas veikšanas datums: 14.09.12.- 17.09. 2012.

TESTĒŠANAS METODES UN REZULTĀTI

Nr.	Nosakāmie rādītāji	Mērv.	Metode	Testēšanas rezultāts
1.	Mitrums, W_{rel}	%	DIN 51718	6,4
2.	Pelni	%	DIN 51719	0,63
3.	Siltumspēja, Q_{gr}	MWh/t MJ/kg Kkal/kg	ISO 1928	5,01 18,05 4312
4.	Blīvums	g/cm^3	DIN 52182	1,21
5.	Sēra saturs	%	ISO 334	0,05
6.	Hlora saturs	%	Argentom. titr.	< 0,005
7.	Izmērs, \emptyset	mm		85,0

Kokskaidu briketes analīzei piegādāja SIA „4 Plus” pārstāvis. Testēšanas rezultāti attiecas uz konkrēto briķešu paraugu.

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskatu nedrīkst izmantot nepilnā apjomā.

Laboratorijas vad., *A. Tardenaka*
Dr. chem. A.Tardenaka

17.09.2012.

